







## Покрытие ROMPOX® 1507 для пищевой промышленности для сырых зон с максимальными нагрузками, с высокой химостойкостью

**Покрытие ROMPOX® 1507 для пищевой промышленности** - цветное покрытие для изготовления непроницаемых покрытий для пола в гладком и шероховатом исполнении. Оно разработано специально для пищевой промышленности и производства напитков и может использоваться в любых других сырых и санитарных зонах.

Позиция	Продукт / количество / ед.	Изготовление системы	Цена за ед. €/м²	Итого €/м²
<b>1. Основание:</b>	Дробеструйная обработка, шлифование, уборка	Абсолютно ровное, чистое, сухое и прочное		Заказчик
<b>2. Грунтовка:</b>	<b>ROMPOX® 1506</b> <b>Растворная смола</b>  Тара 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1506 <b>0,300 кг/м²</b>  <i>Обработка:</i> Выливая содержимое распределить его резиновым шибером и закатать меховым валиком		
<b>3. Посыпка песком:</b>  <i>Посыпка песком для изготовления шероховатых покрытий</i>	<b>Кварцевый песок (0,7-1,2 мм)</b>  Мешки 25 кг до 1.000 кг на поддоне 	Расход: кварцевый песок (0,7-1,2 мм) <b>1,500 кг/м²</b>  <i>Обработка:</i> Всю поверхность посыпать указанным выше прокаленным кварцевым песком		
<b>4. Покрытие:</b>	<b>ROMPOX® 1507 Покрытие для пищевой промышленности</b>    Тара 30 кг Мешки 25 кг до 1.000 кг на поддоне	Расход: ROMPOX® 1507 Наполнитель ROMEX® 3209 <b>1,500 кг/м²</b> <b>3,000 кг/м²</b>  MV = 1:1 (от 20°C) MV = 1:0,8 (от 15°C)  <i>Обработка:</i> Нанести зубчатой раклей и обработать игольчатым валиком		
<b>5. Посыпка песком:</b>  <i>Чтобы добиться шероховатости R11</i>	<b>Кварцевый песок (0,3-0,8 мм)</b>  Мешки 25 кг до 1.000 кг на поддоне 	Расход: кварцевый песок (0,3-0,8 мм) <b>3,000 кг/м²</b>  <i>Обработка:</i> Всю поверхность посыпать указанным выше прокаленным кварцевым песком		
<b>6. Запечатка:</b>  <i>Запечатка служит для придания цвета и для лучшей очищаемости поверхности</i>	<b>ROMPOX® 1204</b> <b>Запечатка, стойкая к молочной кислоте</b>  Тара 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1204 <b>0,700 кг/м²</b>  <i>Обработка:</i> Запечатка ROMPOX® 1204 выполняется в два рабочих приема и накатывается меховым валиком перекрестными движениями		
<b>Общая цена:</b>	Для покрытия толщиной ок.. 3,5 мм			

Для получения более подробных сведений запрашивайте типовой перечень работ.



Лаборатория



Пищевая промышленность



Мясоперерабатывающее предприятие